

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49A

Univerzálně použitelné lepidlo na bázi syntetického kaučuku nahrazující tradiční spojování šrouby, hřebíky nebo nýty. Výborně přilne na většinu stavebních podkladů, rychle vytvrzuje a je vodovzdorné. Díky vysoké počáteční přilnavosti umožňuje lepení bez nutnosti fixace. Nenarušuje pěnový polystyren.



Technická data:

Báze	SBR (syntetický kaučuk)
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání a krystalizace
Otevřený čas (*)	15 min.
Počáteční/plné vytvrzení	20 min/ 24 - 48 hod.
Odolnost při teplotě	-20°C až +60°C (vytvrzené)
Specifická hmotnost	1,28 g/ml
Obsah organických rozpouštědel:	0,24 kg/kg

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.

Charakteristika:

- aplikace pistolí
- široká řada možností použití
- umožňuje lepení na nerovné povrchy
- po vytvrzení voděodolné
- nahrazuje hřebíky a šrouby
- nenarušuje pěnový polystyren

Příklady použití:

- lepení izolačních a montážních prvků včetně zateplovacích systémů
- lepení na novostavbách i při rekonstrukcích
- lepení dřevěných latí
- lepení obvodových lišt, prahů a parapetů
- lepení obkladových panelů, kabelových lišt apod.
- lepení polystyrénových izolačních a dekorativních panelů

Provedení:

Barva: krémová

Balení: kartuše 300 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny materiály, kromě PE, PP, PTFE.

Vzhledem k velkému spektru různých materiálů na trhu, doporučujeme vždy provést test přilnavosti a kompatibility (vzájemné snášenlivosti materiálů).

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: zvláštní příprava není vyžadována

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí

Způsob aplikace: Lepidlo nanášejte v prouzcích nebo bodech na jeden z podkladů. Lepidlo naneste vždy i do rohů lepených dílů. Ihned stlačte materiály k sobě a silně stlačte, případně poklepejte gumovou paličkou. Při lepení těžkých částí na svislý podklad tyto zafixujte na dobu potřebnou k vytvrzení lepidla (24 – 48 hodin). Pro lepení bez fixace např. při instalaci obkladových panelů a dalších těžkých materiálů použijte transferovou metodu: Naneste lepidlo na jednu z ploch a obě části ihned stlačte k sobě, následně oddělte a nechte lepidlo 10 až 15 minut odvětrat. Následně lepené části spojte a silně stlačte, nebo poklepejte gumovou paličkou.

Čištění: White Spirit (lakový benzín), aceton a čisticí ubrousky

Soudal SWIPEX

Pracovní teplota: +5°C až +35°C

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámky:

- pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou lepené materiály fixovány nikoliv na dobu jejího působení
- doba potřeby fixace do vytvrzení lepidla se může lišit dle místních podmínek

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.